

Standox Performance Blend 5730

Standox Performance Blend 5730 er en fortynder til udsprøjtning på gamle og originale lakeringer. Den er særdeles egnet til udsprøjtning / sammensprøjtning, når du bruger den nye generation af Standocryl klarlakker.



- Til usynlig sammensprøjtning i udsprøjtningens området.
- Fremragende opløsningssegenskaber af gamle og originale lakeringer.
- Især velegnet til den nye generation af Standocryl klarlakker.
- Lav efterpolering.

Udsprøjtning fortynder til den nye generation af Standocryl klarlakker.




Standex Performance Blend 5730

Forarbejdning STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Kan bruges sammen med:

2K hærder	Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
-----------	--

2K hærder	Standocryl VOC Xtreme Clear K9580
-----------	-----------------------------------

2K hærder	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
-----------	--

For anbefalede instruktioner, se de følgende sider.



Ikke relevant

VOC tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.

Stadox Performance Blend 5730

Forarbejdning Spraydåse



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.




Kan bruges sammen med:

2K hærder	Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
-----------	--

2K hærder	Standocryl VOC Xtreme Clear K9580
-----------	-----------------------------------

2K hærder	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
-----------	--

For anbefalede instruktioner, se de følgende sider.



Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 810: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 810 g/l.

Stadox Performance Blend 5730

Udsprøjtnings metode for Standocryl VOC Clears



Polere udsprøjtnings zonen med et grov poler middel og aftør alle resterne. Slib overgangen til skadeområdet med f.eks. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller lignende slibemiddel fra andre leverandører. Rengør det slebet og poleret område tilstrækkeligt med Stadox Precleaner 6800.



Bland Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 eller Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 i henhold til TDS. Overlaker den valgte Stadox basefarve kvalitet med klar-til-brug Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 eller Standocryl VOC Xtreme Clear K9580. Udsprøjt klarlakken i forskudte lag med reduceret tryk på det slebet område og indtil kanten af det polerede område.



Påfør den rene Performance Blend 5730 i tynde lag til det polerede udsprøjtningsområde (reduceret tryk, når du bruger sprøjtepistol). Opløs sprøjtestøvet og glatter overgangen af klarlakken. Tør i henhold til TDS for den respektive klarlak. Ekstra IR tørring af udsprøjtningsområdet kan reducere risikoen for kantsvingningen, når der poleres.



Om nødvendigt, slibes overgangszonen let efter tørring og afkøling til ønsket slutfinish opnås f.eks. med 3M Trizact P3000 eller lignende. Poler ved hjælp af en roterende polermaskine. Sørg for at arbejde med kontrolleret tryk og rotationsretning fra lukket dæklakfilm og ud i udtoningszonen.

Standex Performance Blend 5730

Produkter

Standex Performance Blend 5730



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

Henvisninger

- Performance Blend 5730, skal kun bruges sammen med Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 eller VOC Xtreme Clear K9580.
-

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

