



MACROFAN HS SYSTEM

BESKRIVELSE

Farveblandingssystem bestående af højpigmenterede basisfarver og farveløse bindemidler (BINDERE). Man opnår high-solid PUR-Acryl lakker i unifarver og fyldere med forskellige tørreegenskaber og rækkeevner.

ANVENDELSE

Til karrosseriområdet som dæklak til hel- og dellakeringer af personvogne, lastbiler, busser og motorcykler.

EGENSKABER

- Kompakt og alsidigt system med lakkvaliteter, som opfylder alle krav til anvendelse, egenskaber, anlæg og normer.
- Forskellige lakeegenskaber (indhold af faste stoffer, tørretider, rækkeevne) kan opnås.
- Alle opnåede lakker er meget luft- og vejrbestandige og lette at forarbejde.
- De nyeste pigmenter gør det muligt at reproducere alle farver med stor tonefarvenøjagtighed.
- Alle basisfarver er bly-, cadmium- og chromfri.
- Ved brug af farvede primere er det muligt at spare tid og materiale.

BEMÆRK

MACROBASISLAKKER er højkoncentrerede basislakker, hvis viskositet kan forhøjes betydeligt, hvis temperaturen falder til under 15° C eller hvis basisfarverne omrøres i blandedanlægget over længere tid. Det anbefales altid at omrøre en ny basisfarve manuelt med en rørepind, inden den kommer i blandedanlægget.

DÆKLAK/FYLLDER MACROFAN	BINDER	BLANDINGSFOR- HOLD FARVE/ BINDER	HÆRDERE			
MAC 4	M4000	70/30 Vægt	MH400 MH410 MH415	500 g	00740 00741 00742 00755	100-200 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	600 g		0-50 g
MAC 1 (Udenfor DIR. 2004/42/CE)	M1000	50/50 Vægt	00362 00379 00174	500 g	00740 00741 00742 00755	150-300 g
MAC 5	M5000	30/70 Vægt	/	/	00551 00740 00741	800-1000 g
MAC 14	M1004	40/60 Vægt	00379 00362 00174	250 g	00740 00741 00742 00755	200-250 g
			MH400 MH410 MH415	150 g		250-300 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	200 g		200-250 g
MAC 15	M1005	50/50 Vægt	00379 00362 00174	250 g	00740 00741 00742 00755	150-200 g
			MH400 MH410 MH415	150 g		200-250 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	200 g		150-200 g
MAC 16	M1006	50/50 Vægt	00379 00362 00174	250 g	00740 00741 00742 00755	150-200 g
			MH400 MH410 MH415	150 g		200-250 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	200 g		150-200 g
MAC 71	M7010	10/90 Vol.	00379 00362 00174 MH100 MH110 MH115 MH120	160 g	00740 00741 00742 00755	100-200 g
			MH400 MH415	130 g		

TEKNISK DATABLAD NR. **0441-DK****DÆKLAK**

MAC 75	M7005	10/90 Vol.	00362 00174	160 g	00740 00741 00742 00755	50-200 g
			MH400 MH415	100 g		100-250 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	130 g		100-200 g
MAC 81	M8010	10/90 Vol.	MH100 MH110 MH115 MH120	110 g	00740 00741 00742 00755	250-350 g V/V 150-250 g T/T
			MH300	180 g	00740 00741 00742 00755	200-250 g V/V 150-200 g T/T
MAC 85	M8005	10/90 Vol.	00362	200 g	00740 00741 00742 00755	100-250 g
			MH400 MH415	130 g		150-300 g
			MH110 MH115 MH120	160 g		150-250 g
MAC 9	M9000	10/90 Vol.	MH400 MH410 MH415	250 g	00740 00741 00742 00755	250-300 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	300 g		200-250 g
MAC 0	M0000	10/90 Vol.	/	/	00526	1000-1300 g

TEKNISK DATABLAD NR. 0441-DK
OPDATERET 10/2014

Produktet forhandles i DK af: Baden-Jensen A/S, Ballerup 44 66 68 00 / Kolding 75 50 21 88.

Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger.

Oplysningerne i dette datablad er resultatet af omhyggeligt udførte tests afgivet i god tro og ud fra den viden, vi har i dag. Oplysningerne skal betragtes som ren information. Producenten giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for reklamationer. Det er op til anvenderen selv at teste produktets egnethed til bestemte opgaver inden brug. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG.