96204 ACRIFLEX INCOLORE MAT



1000 ml +
200 ml +
100 ml

Ø1.2-1.4 mm
4 Bar
2-3 sprøjtegange

Ovntørring ved 80°C :
40 sekunder

Forarbejdningstid ved 20°C:
4 timer

BESKRIVELSE:

To-lags mat akryl klarlak.

ANVENDELSESOMRÅDER:

Mat klarlak til biler og motorcykler.

EGENSKABER:

- Let at påføre
- Ensartet mat udseende
- Udmærket flydning
- God slibe- og vejrresistens.

UNDERGRUNDS FORBEREDELSE:

Undergrunde der er påført farvede basislakker. (DS-LECHSYS EFFECT).

PÅFØRING:

Sprøjtepåføring
Blandeforhold:

	Efter vægt/volumen
96204 ACRIFLEX KLARLAK INCOLORE MAT	1000 enheder(lak)
00271 SOFT LPL HÆRDER	200 enher (hærder)
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD FORTYNDER	100 enheder (fortynder)

Forarbejdningstid ved 20°C : 4 timer
Viskositet: 19” DIN4 Cup
Ø sprøjtedyse: 1.2 -1.4 mm
Sprøjtetryk: 4 bar
Sprøjtegange: 2 -3
Anbefalet lagtykkelse: 25-30 µm
Påføringsforhold: 20-25°C 50-70% relativ luftfugtighed
Rækkeevne (teoretisk): 1 kg blanding: 10 m² ved 30 µm
VOC-tal (sprøjteklar blanding) < 569 g/l

TØRRING:

Afluftning: 10-15 minutter ved 20°C
Ovntørring: 40 minutter ved 80°C
60 minutter ved 60°C

TEKNISKE DATA

TØRSTOFSINDHOLD ASTM D 1644-01 : 45 vægt%
HÆRDER ASTM D 1522-98 : 20 Oscillations
Glans 60^ ASTM D 523'89 : 3/4 Glans

BEMÆRK

Opbevaring : 18 måneder

TEKNISK DATA BLAD Nr. 0596-GB
OPDATERET 07/2007

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave.
Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, iagttages. Vi indestår for en upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vore almindelige salgsbetingelser.

Baden-Jensen A/S

Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79
www.baden-jensen.dk e-mail: bj@baden-jensen.dk

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL