

LECHSYS EFFEKT LAKKER

BESKRIVELSE:

Et alsidigt farvetonesystem bestående af 33 basisfarver med en stor pigmentkoncentration og en serie af forskellige bindere til fremstilling af både basislakker, toplakker og grundere/fyldere til imødekommelse af industriens krav mht. metallic-, perlemors- og unifarver i etlags og tolags systemer.

BINDERE:

29902 2K Dødmat Basislak (to-komponent basislak med direkte vedhæftning på ABS, PC/ABS og grundede undergrunde)
29903 1K MAT BASISLAK (en-komponent basislak til grundede undergrunde)
29920 MULTI PLAST PRIMER (to-komponent hæftegrunder til direkte vedhæftning på kunststof)
29945 2K GRIP BASISLAK (to-komponent mat basislak med direkte vedhæftning på ikke jernholdige metaller)
29946 1K METALGRIP (en-komponent ovntørrende, silkemat toplak med direkte vedhæftning på metaller)
29947 2K PLASTICGRIP (to-komponent etlags silkemat toplak med direkte vedhæftning på kunststof og ikke jernholdige metaller)

FARVEBLANDING:

Følgende recepter er tilgængelige på Lechlers receptprogram:

MASTER CHROMA EFFEKT
RAL 841 GL (bly-fri)
Storvogne (metallic)

Systemet referencer til farveprøver:

MASTER CHROMA EFFECT (97595)

Serien af koncentrerede Lechsys Effect Basisfarver er omhyggeligt testet og kan garantere en konstant farvepasning.

Binderne leveres i dåser med plads til at tilsætte tonefarver iht. den ønskede recept. Det sparer en del arbejde i blanderiet med omhældning af bindere og minimerer samtidig mængden af tømte dåser, der skal bortskaffes. Samtidig leveres dåserne til forbrugeren med den originale etiket.

ADVARSLER

Alle matte basislakker kan overlakeres med alle blanke og matte akryl klarlakker fra vort system, dog er det kun 29945 der kan overlakeres med SOFT TOUCH klarlak (31575).

29947 2K PLASTICGRIP blandet med 09830 GLASS ADHESION PROMOTER kan bruges til lakering på glas (til indendørs møbler).

For alle to-komponente produkter, der er luft- eller ovntørrede ved lavere temperaturer end de, der er angivet i det tekniske datablad anbefaler vi at vente mindst 7 dage inden emnerne udsættes hård belastning (vand, fugtighed eller kemiske stoffer).

KODE	NAVN	KARAKTERISTIK	Blandet efter volumen FARVE/ BINDER	BLANDEFORHOLD			
				HÆRDERE		FORTYNDER	
				KODE	% Vol	KODE	% Vol.
LS902 (29902)	2K DØD MAT BASISLAK	2K basislak med direkte vedhæftning på ABS og PC/ABS og på grundede undergrunde	50/50	29355	10	00824-00825	50-80
LS903 (29903)	1K MAT BASISLAK	Basislak til grundede undergrunde	50/50			00824-00825	50-80
LS920 (29920)	MULTI PLAST PRIMER	Grunder til kunststof	30/70	SE TEKNISK INFORMATION		SE TEKNISK INFORMATION	
LS945 (29945)	2K GRIP BASISLAK	2K mat basislak med direkte vedhæftning på ikke-jernholdig metaller	50/50	29355	10	00824-00825	50-80
LS946 (29946)	1K METALGRIP	1K ovntørrende, silkemat toplak med direkte vedhæftning på metaller	50/50			00824-00825	60-80
LS947 (29947)	2K PLASTICGRIP	2K etlags silkemat toplak med direkte vedhæftning på kunststof og ikke- jernholdige metaller	50/50	29355	20	00527	70-100

Ved fremstilling af farveprøver - anvend maks. 40% af metallic-eller perlemors tonefarverne og suppler med 29999 MIX AGENT eller unifarver til 50% af blandingen. De resterende 50% udgøres af binderen.

Matheden øges ved at erstatte op til 20% af basisfarverne med 29997 matteringsmiddel.

**TEKNISK INFORMATION NR 0524-GB
OPDATERET 01/2008**

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave.

Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, iagttages. Vi indestår for en upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vore almindelige salgsbetingelser.



Baden-Jensen A/S

Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79
www.baden-jensen.dk e-mail: bj@baden-jensen.dk