



Anvendelsesteknisk information.

Permafleet® Industry 2K Sanding Surfacers 5540



Permafleet Industry 2K Sanding Surfacers 5540 er 2K fylder på polyakryl basis med lavt tørstofindhold.

- Hurtig tørring opnås.
- Nem at slibe, giver enestående lakeringsresultater.
- Kan bruges som fylder eller tyklagsfylder afhængig af mængden af fortynder.
- Kun til industriel brug.

Kun til erhvervsmæssigt brug!

Spies Hecker tættere på dig.



An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® Industry 2K Sanding Surfacers 5540

Forarbejdning STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Bart metal, slebet og rensat.
Coil coating, slebet og rengjort
Glasfiberforstærkede polyesterundergrunde, fri for slipmidler, rengjorte og slebne.
Træ og MDF



	Primer Surfacers	Hærder	Fortynder
Volumen	4	1	10 - 15 %
Vægt	100	15	6 - 10
	5540	3011	6015
			6016

	Primer Surfacers	Hærder	Fortynder
Volumen	7	1	15 - 20%
Vægt	100	10	9 - 12
	5540	3013	6015
			6016



3013: 30 min. - 40 min.
3011: 40 min. - 1 t.



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Kompatibel	1.4 - 1.8	2 - 2.5 bart	Indgangstryk
HVLP	1.4 - 1.8	0.7 bart	forstøvertryk
Membranpumpe	1.1	2 - 2.5 bart	forstøvertryk
Membranpumpe	1.1	0.8 - 1.2 bart	materialetryk

Se producentens anbefalinger



1 - 3 lukkede sprøjtegange. med mellemafluftning: 10 min. - 15 min.
før ovntørring: 15 min. - 20 min.



	3011/3013
20 - 25 °C	2 t. - 3 t.
50 - 60 °C	30 min. - 45 min.



P240 - P500



1K Permafleet Industri dæklakker
2K Permafleet Industri dæklakker

VOC tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.

Permafleet® Industry 2K Sanding Surfacer 5540

Produkter

Permafleet® Industry 2K Sanding Surfacer 5540

Permafleet® Industry MS Hardener 3011

Permafleet® Industry VHS Primer Hardener 3013

Permafleet® Industry 2K Reducer 6016

Permafleet® Industry Reducer 6015

Produktmix




Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Phoenix og af den relevante ATI. Valg af hærder og Fortynder er afhængig af forarbejdningstemperaturen og reparationsstørrelse.

3011 Standard hærder for at få klar til brug viskositet efter blanding.


3013 Speciel primer hærder til hurtig gennem tørring.

6015 Universal fortynder til alle industriprodukter

6016 Speciel fortynder til alle 2K produkter



DIN 4: 18 - 26 s ved 20°C



60 - 300 µm

Teoretisk rækkeevne

320 - 330 m²/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse

På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.

Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.



Efter brug rengøres med en egnet opløsningsmiddelholdig rensefortynder.

Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Den teoretiske rækkeevne vil være 5,4 m²/l ved 60 µm tørfilmlagtykkelse.
- Omrør omhyggeligt manuelt, før dåsen sættes ind i blandedanlægget.
- Fylderen kan indfarves med op til 10 % Permafleet tonefarver eller op til 20 % Permafleet Topcoat. Kan have indflydelse på tørre- og slibeegenskaber.

Permafleet® Industry 2K Sanding Surfacers 5540

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Spies Hecker produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.