



Anvendelsesteknisk information.

Priomat® 1K Universal Primer Surfacer 4095



Den nye Priomat 1K Universal Primer Surfacer 4095 Aerosol tilbyder forbedringer i produktiviteten, især når det drejer sig om mindre reparationer. Reparationsprocessen forkortes betydeligt takket være en reduktion af procestrinene, enkel universel påføring og hurtigtørrende ydeevne.

Produktet er designet til at forbedre hurtige arbejdsprocesser og kan anvendes direkte på bart metal og de mest almindelige plastikunderlag under en kollisionsreparation.

Den innovative Priomat 1K Universal Primer Surfacer Aerosol 4095 hjælper værksteder med at være mere effektive, rentable og bæredygtige.

- Anvendes direkte på alle metal- og gængse plastikunderlag.
- Meget god korrosionsbeskyttelse.
- Fremmer kortere procestider og reducerer antallet af nødvendige produkter pr. reparation, hvilket medfører reduceret materialeforbrug.
- Korte afluftnings- og tørretider - væsentligt kortere, sammenlignet med eksisterende aerosol primere.
- Nem påføring takket være SprayMax teknologi, meget god sprøjteevne og flow.
- Høj fyldeevne - nem slibning.
- Kan overmales efter slibning med både vandbaserede basefarve samt opløsningsmiddelbaserede basefarve og toplakker.
- Fremragende vedhæftning og mellemlags vedhæftning.

Kun til erhvervsmæssigt brug!

Spies Hecker tættere på dig.



An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Universal Primer Surfacer 4095

Product preparation - application STANDARD




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.




Bart metal, slebet og renset.
Slebne og rensede, galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium.
Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte.
Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).
Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler



Rystes før brug (i mindst 2 min)
Lav en sprøjtetest efter omrystning.



Ikke relevant



1 - 3 sprøjte gange


med mellemafluftning: 2 min. - 5 min. ved 20 °C



	4095
18 - 22 °C	15 min. - 30 min.



P600 - P800
P800 - P1000




2K Fylder
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Bae Coat 280/285/286 + klarlak
Permacron Basislak 293 + klarlak
Permasolid HS Automotive Top Coat 275 / Permacron Automotive Top Coat 257 / Permacron Automotive Top Coat 730

VOC tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 681: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 681 g/l.

Priomat® 1K Universal Primer Surfacer 4095

Produkter

	Priomat® 1K Universal Primer Surfacer 4095 black Priomat® 1K Universal Primer Surfacer 4095 grey Priomat® 1K Universal Primer Surfacer 4095 white
	20 - 40 µm
Teoretisk rækkeevne	65 m²/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere. Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.
	Efter brug, hold spraydåse på hovedet og sprøjt kortvarigt for at rense dysen.

Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Sprøjteafstanden til undergrunden skal være 15 til 25 cm.
- På grund af den brede vifte af metallegeringer og fremstillingsprocesser, er det vigtigt at udføre en foreløbig test på den respektive overflade, for at sikre at forbehandling er tilstrækkelig til at sikre en perfekt vedhæftning.
- Ikke egnet til brug på termoplastiske lakeringer.
- Må ikke overlakeres med polyesterprodukter.
- Ved reparation af autodele af plast skal det sikres, at klarlakken eller toplakken skal være elastificeret i henhold til det individuelle tekniske datablad for det anvendte produkt.
- Må ikke overlakeres med epoxyprodukter.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Spies Hecker produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.