



PercoTop®

CS165

Thixoflex Putty

Egenskaber:

- PercoTop® CS165 Thixoflex Putty er en alsidig spartel baseret på umættet polyesterharpiks.
- Glat overflade, lav porøsitet og meget standfast.
- Nem at slibe.

Produkt

CS165

PercoTop® ThixoflexPutty

Hærder

CS760

PercoTop® Activator Putty Standard Red

Farvetone:

- Beige.

Undergrunde

- Blankt stål og aluminiumplader.
- Slipmiddelfrie, rensede og slebne UP-GF undergrunde.

Forbehandling af undergrund

Forbehandling af undergrund

- Undergrundene skal være rene og helt fri for snavs.
- På grund af de mange legeringer og produktionsmåder for metaller anbefales en forudgående vedhæftningstest.
Se databladet "Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering".
- Ved UP-GF undergrunde:
 - a. Rens omhyggeligt gammellakering.
 - b. Slibning
 - c. Inden videre forarbejdning rengøres med CS410.

Forarbejdningsanvisninger.

- Må ikke bruges på washprimere eller 1K-grundinger.
- Må ikke bruges på termoplastiske bindemidler.
- Følgende grundere kan bruges:
PercoTop® 2K HS Primer 040
PercoTop® CS381 2K Epoxy Primer og
PercoTop® 2K VHS Power Primer 4000.

Kun til erhvervsmæssigt brug!

Anvendelsesteknisk information

PercoTop®

CS165 Thixoflex Putty

**VOC-tal i sprøjteklar blanding (EU grænseværdi 1999/13/EC)**

- < 250g/l 100:3 efter vægt med CS760

Produktforberedelse

	Blandeforhold	CS165 CS760	Vægt
			100 2-3
	Potlife ved 20° C	3 - 5 minutter	
Henvisning		Anvend den anbefalede hærdermængde for at undgå en gennemblødning.	
Reaktionstemperatur:		Min. 5° C	

Tørring

Lufttørring ved 20°	20 - 30 minutter
Infrarød tørring	Mellembølge stråler 5 minutter Kortbølge stråler 3 minutter (ved 50% ydelse).

Overlakering

Slibbarhed.	I tilslutning til ovennævne tørretider.	
	<u>Som fyldende sprøjtespartel:</u> Forslibning: Efterslibning: <u>Som finspartel:</u> Forslibning: Efterslibning:	Mekanisk/tør med P80. Mekanisk/tør med P120-P140. Mekanisk/tør P120, våd slibning med P180. Mekanisk/tør P280, våd slibning med P320-P360
Kan overlakeres med	sig selv. Blanke steder og spartelpletter grundes med PercoTop® og PercoHyd® grundere. Bearbejdes med PercoTop® og PercoHyd® fyldere.	

Henvisning

Lageropbevaring	• Se etiketterne på originalemballagen.
------------------------	---

Sikkerhedsinformation.	
	Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr. 1272/2008). Se Sikkerhedsdatabladet. Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse.
Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.	

Anvendelsesteknisk information

PercoTop®

CS165 Thixoflex Putty

**Information**

Ovenstående oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag. Denne information skal revideres, såfremt nye erfaringer bliver disponible. Alle data omfatter de normale produktenskabere og gælder kun for det pågældende materiale; dataene gælder ikke i kombination med andre materialer, additiver eller andre processer, medmindre det er udtrykkeligt angivet. De angivne data skal ikke ses som fastsatte specifikationsgrænser eller alene danne grundlag for forarbejdningen. De er ikke beregnet til at erstatte nogen form for test eller prøve, som kræves for at fastslå, om materialet er egnet til det specielle formål. Eftersom Axalta ikke kan forudse alle variationer i de faktiske forhold under anvendelse, giver Axalta ingen garantier og påtager sig intet ansvar i forbindelse med brug af denne information. Intet i dette datablad skal betragtes som en tilladelse til eller en anbefaling til at krænke nogen patentrettigheder. Dette datablad erstatter alle forrige versioner.

Copyright© 2014, Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdt. Axalta logoet, Axalta™, Axalta Coating Systems™ og alle produkter betegnet med ™ eller ® er varemærker eller registrerede varemærker under Axalta Coating Systems, LLC og alle associerede selskaber. Axalta varemærker må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter eller ydelser, der ikke er en del af Axalta.

**Baden-Jensen A/S**

Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79
www.baden-jensen.dk e-mail: bj@baden-jensen.dk