



Anvendelsesteknisk information.

Permacron® Race Blender 1070



Permacron Race Blender 1070 blev udviklet for at garantere en nem og effektiv udtoning af den nye generation af klarlakker.

- Meget fin flydning på frisk klarlakfilm og på gammel lakering.
- Meget fin overgangszone til gammel og original lakering.
- Udmærket opløsningsevne og strukturudligning.
- Fin overgang i udtoningsszonen.
- Enkelt og nem at polere.
- Flot og pålidelig højblank finish.

Kun til erhvervsmæssigt brug!

Spies Hecker tættere på dig.




An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Race Blender 1070

Product preparation - application STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Kan bruges sammen med:

2K hærder	Permasolid HS Race Clear Coat 8700
2K hærder	Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810
2K hærder	Permacron Rapidflex Clear Coat 8065

For anbefalede instruktioner, se de følgende sider.



Ikke relevant

VOC tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.

Permacron® Race Blender 1070

Product preparation - application Spraydåse




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Kan bruges sammen med:

2K hærder	Permasolid HS Race Clear Coat 8700
2K hærder	Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810
2K aktiveret	Permacron Rapidflex Clear Coat 8065

For anbefalede instruktioner, se de følgende sider.



Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 810: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 810 g/l.

Permacron® Race Blender 1070

Udtoningsmetode til Permasolid HS klarlakker



Poler udtoningszonen med et groft poleremiddel og tør alle sliberester af. Slib overgangszonen med f.eks. 3M Trizact P3000 eller tilsvarende slibemidler fra andre leverandører. Rengør det behandlede område med Permahyd Silicone Remover 7080.



Mix Permasolid HS Race Clear Coat 8700, Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810 or Permacron Rapidflex Clear Coat 8065 according to the TDS. Overcoat the chosen Spies Hecker basecoat quality with ready-to-spray clearcoat. Fade out the clearcoat in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Påfør ren Permacron Race Blender 1070 i flere tynde sprøjtegeange i den polerede udtoningszone (med reduceret tryk ved brug af sprøjtepistol). Opløs sprøjtestøv og lav en blød overgang med klarlakken. Tørring i henhold til ATI for den pågældende klarlak. Yderligere IR tørring af udtoningszonen kan mindske risikoen for, at kanten flytter sig under polering.



Om nødvendigt, slibes overgangszonen let efter tørring og afkøling til ønsket slutfinish opnås f.eks. med 3M Trizact P3000 eller lignende. Poler ved hjælp af en roterende polermaskine. Sørg for at arbejde med kontrolleret tryk og rotationsretning fra lukket dæklakfilm og ud i udtoningszonen.

Permacron® Race Blender 1070

Produkter

Permacron® Race Blender 1070

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Phoenix og af den relevante ATI.



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

Henvisninger

- Permacron Race Blender 1070 to be used with Permasolid HS Race Clear Coat 8700, Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810 or Permacron Rapidflex Clear Coat 8065.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Spies Hecker produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.